



AB ARGAMASSA
Brasil[®]
Cole com a gente!

LITERATURA TÉCNICA

DRYWALL FIX

ARGAMASSA FLEXÍVEL PARA ASSENTAR REVESTIMENTOS E PORCELANATO SOBRE CHAPAS DE GESSO ACARTONADO DO TIPO DRYWALL, EM ÁREAS INTERNAS.

CAMPO DE APLICAÇÃO

- Direto sobre chapas de gesso acartonado e placas cimentícia em conformidade com as normas NBR 14.715 e 14.717 em áreas internas. Pode ser utilizado em bases convencionais (emboço, contrapiso, concreto) em ambientes internos.
- Aplicar emboço e argamassa de contrapisos sarrafeados ou desempenados, curados há pelo menos 14 dias.
- Em alvenarias com mais de 14 dias, de blocos vazados de concreto, blocos sílico-calcários ou concreto celular, desde que utilizados para revestimento de áreas internas, conforme a norma técnica NBR 13.754.
- Paredes de concreto curado há mais de 28 dias.

FINALIDADE

- Assentar revestimento sobre chapas de gesso acartonado tipo Drywal (RU, ST e RF) ou placa cimentícia em áreas internas.

NÃO UTILIZAR

- Em Pedras Hijau e similares.
- Áreas externas.
- Assentamento de mármore, granitos, ardósia, pastilhas de vidro ou porcelana e pedras.
- Fachadas, piscinas e saunas.
- Estufas, churrasqueiras, frigoríficos, lareiras e revestimentos sobre forte aquecimento.
- Bases com pintura, resina, textura. E nada que possa comprometer a aderência do produto.

PROTEÇÃO ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS

- Não executar a aplicação nos dias chuvosos, com sol intenso ou ventos fortes, tendo em vista que, as condições

climáticas desfavoráveis podem afetar o desempenho do produto aplicado. Conforme a ABNT NBR 14.715, a superfície da base deve apresentar temperatura superior a 5°C e inferior a 30°C em condições ambientais entre 5°C a 40°C.

- Após o assentamento, é indicado proteger da chuva por, no mínimo, 24h.

PREPARO DO PRODUTO

- Utilize sempre ferramentas e masseiras limpas e secas.
- Proteja o produto das ações climáticas: sol, chuva e vento.
- A ARGAMASSA BRASIL DRYWALL FIX é semipronta, necessitando apenas de água limpa na proporção de 4,6 litros para cada saco de 20 kg de argamassa. Podendo variar em 5%.
- Misturar intensamente por meio manual ou mecânico até obter uma massa pastosa, consistente e homogênea.
- Melhor produtividade, fazendo o uso de furadeira de baixa rotação com hélice acoplada para misturar.
- Deixar a massa descansar por 10 minutos, remisture antes de usar.
- O produto deverá ser utilizado no máximo em até 2 horas e 30 minutos, após o seu preparo.

APLICAÇÃO

1. Verifique a temperatura de trabalho:
 - Superfície da base 5°C a 30°C;
 - Do ar ambiente 5°C a 40°C;
2. Para proteger os revestimentos de dilatações utilize juntas de assentamento, movimentação, dessolidarização e juntas estruturais determinadas pelo projetista responsável e pelo fabricante dos revestimentos.
3. O verso do revestimento a ser aplicado deve estar limpo, seco, isento de graxa, poeira, película, areia solta ou qualquer coisa que venha comprometer a aderência da ARGAMASSA BRASIL DRYWALL FIX.
4. Sobre a base, a superfície não deve apresentar desvios de prumo e planeza superiores aos previstos pela NBR 13749, devendo estar firme e seca, curada e limpa, sem pó, óleo, tinta e outros resíduos que impeçam a aderência da argamassa colante.

5. Verifique se as retrações próprias do cimento e possíveis fissuras estão estabilizadas.

6. Impermeabilize bases que tenham problemas de umidade.

7. Sobre a base, espalhe a ARGAMASSA BRASIL DRYWALL FIX com o lado liso da desempenadeira, formando uma camada fina de 3 mm a 4 mm.

8. Logo após passe o lado denteado em ângulo de 60° em relação à base, formando sulcos e cordões paralelos, a quantidade da pasta e a sua espessura devem ser determinadas para cada caso, sempre em panos que não comprometam o tempo em aberto do produto.

9. Remisturar o excesso do material removido, sem adicionar água ao produto.

10. Assentar o revestimento ligeiramente fora da posição. Em seguida pressioná-la, arrastando-a com os dedos, batendo levemente com um martelo de borracha até o amassamento dos cordões para uma perfeita fixação.

11. O teste de aderência pode ser feito retirando peças aleatórias, durante a aplicação. O importante é que as peças saiam repletas de argamassa.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

- Em pisos e paredes internas com altura até 3 metros, utilizar revestimento com área máxima até 80 x 80 cm (6400 cm²).
- Revestimentos iguais ou superiores a 900cm² devem ser utilizado a dupla camada, espalhe a argamassa na base e no verso do revestimento. Aplique, os cordões da argamassa na mesma direção em ambos.
- Sempre mantenha as juntas de movimentação, dessolidarização e estruturais de acordo com as normas ABNT NBR 13.753, ABNT NBR 13.754 E ABNT NBR 13.755 ou de acordo com o projetista responsável.
- Fazer a Limpeza do revestimento 1 hora após.
- Remover todo o excesso da argamassa das juntas para um perfeito rejuntamento.
- Rejuntar 3 dias após o assentamento.
- Sempre trabalhar com a desempenadeira adequada e substitua se seu desgaste for maior que 1mm na altura.

UTILIZAÇÃO DAS DESEMPENADEIRAS

Área da superfície dos revestimentos (cm ²)	Formato dos dentes da desempenadeira (mm)	Aplicação da Argamassa
S < 400	Quadrados 6x6x6	Na base
400 ≤ S < 900	Quadrados 8x8x8	Na base
S ≥ 900	Quadrados 8x8x8	Na base e verso
	Semicirculares / Raio = 10mm Espaçamento = 3mm	Na base

DADOS SOBRE O PRODUTO

Embalagem:

- Saco plástico valvulado 20 kg.

Consumo:

4 a 8kg/m² variando de acordo com o tamanho do revestimento.

Cor:

- Cinza e Extra Branca.

Validade:

- 12 meses em local seco e arejado sobre estrado de madeira.

Estocagem:

- Empilhamento máximo 15 sacos.

Liberação para o tráfego:

- Pessoal da obra com cuidado: 48 horas após a aplicação.
- Todo o tráfego: 7 dias após aplicação.

Ficha Técnica

- Composição: Cimento Portland ou cimento branco estrutural, minerais não metálicos com granulometria controlada e aditivos especiais.
- Densidade aparente: argamassa cinza: 1,4 – 1,5 g/cm³
- Densidade aparente: argamassa branca: 1,4 – 1,5 g/cm³
- Conforme a NBR 14081-1.

Características do Produto

- Aderência: cura normal ≥ 0,5 Mpa
- Aderência: cura submersa ≥ 0,5 Mpa

Tempo em aberto

- ≥ 15 MINUTOS

Deslizamento

- ≤ 0,2 mm

Temperatura para melhor trabalho

- DO AR AMBIENTE: 5° C até 40° C
- SUPERFÍCIE DA BASE: 5° C até 30° C

OBS: Os valores foram obtidos em testes realizados em laboratório, com revestimentos, os quais as argamassas são indicadas. Podendo sofrer variações de resultados, conforme a



Unidade Maricá

Rua 9 – Quadra 15 – lote 32
São José de Imbassá – Maricá – RJ
CEP 24930-652

SAC: (21) 2634-9320

(21) 96623-8882

faleconosco@argamassabrasil.com.br

WWW.ARGAMASSABRASIL.COM.BR